



20 rue Jean Mermoz
59227 SAULZOIR
FRANCE
www.fibrelabandco.com
fibrelabandco@gmail.com
T. +33680210395



OFDA Test Report

OFDA2183 v5.370 (Cal:4.9597W-1.95), Measured: 03Jun19, File: Alpaka-Valley 3_June_2019.mes

Name : AVS Salomon
Description : 11/05/18
Operator : Bertrand
Lot/client : T Staudinger
Breed :
Sex : m
Colour : Br
Date sampled : 27/04/19
Location : midside
Age (months) :

Diameter : 15.3 μ m
SD : 2.8 μ m
CV : 18.1 %
CE : 5.7 μ m
Comfort : 100.0 %
%<15 μ m : 43.1 %
Spin fineness : 14.5 μ m
Curve : 44.7 deg/mm
Curve SD : 30.6 deg/mm
Num fibres : 5564

Staple length : 85.0 mm
Finest from tip : 65.0 mm
Mean diam ends : 15.8 μ m
Skin diam : 15.2 μ m
Min diam : 13.9 μ m
Max diam : 16.4 μ m
SD Along : 0.7 μ m
SD Across : 3.1 μ m



OFDA Test Report

OFDA2183 v5.370 (Cal:4.9597W-1.95), Measured: 08Mar20, File: Alpaka-Valley 08_March_2020.mes

Name : Salomon
Description : 07/06/2018
Operator : Bertrand
Lot/client : T Staudinger
Breed :
Sex : m
Colour : Dark brown
Date sampled : 02/03/20
Location : midside
Age (months) : 768

Diameter : 16.1 μm
SD : 2.8 μm
CV : 17.1 %
CE : 5.7 μm
Comfort : 100.0 %
%<15 μm : 28.9 %
Spin fineness : 15.2 μm
Curve : 50.3 deg/mm
Curve SD : 33.6 deg/mm
Num fibres : 4379

Staple length : 80.
Finest from tip : 0.0
Mean diam ends : 15.
Skin diam : 17.
Min diam : 14.
Max diam : 17.
SD Along : 0.8
SD Across : 3.3

